

Technisches Datenblatt

Deluxe Korkdesignböden

732 Sentivo^{SOFT}

Korkdesignboden



Artikelnummer(n):	S943 S944 S962
	S970 S971 S972

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Oberfläche: Velvet matt endlackiert
	Decklage: Kork-Comfort-Lage
	Mittellage: HDF Trägerplatte
	Gegenzug: Kork-Unterlage
Aussehen der Oberfläche	1-Stab Diele, V4 gefast
Oberflächenbehandlung	Velvet matt endlackiert
Verbindungssystem	DuoConnect+ - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Deluxe Korkdesignböden

732 Sentivo^{SOFT}

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 16511. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Fußbodenpaneele für lose Verlegung angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 10,0 mm	
Länge: 1.292,0 mm	
Breite: 246,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung	$\leq \pm 0,10$ mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,20$ mm
Zulässige Längenabweichung	$\leq \pm 0,50$ mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	$\leq \pm 0,50$ mm
Höhenunterschied zwischen zusammengefügt Elementen	$\leq 0,15$ mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantengradheit der Oberschichtschicht	$\leq 0,30$ mm
Ebenheit des Paneels (Breite konkav / konvex)	$\leq 0,15$ % / $\leq 0,20$ %
Ebenheit des Paneels (Länge konkav / konvex)	$\leq 0,50$ % / $\leq 1,0$ %

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	C _{fl} s1
Trittschallminderung	≤ 16 dB
Raumschallminderung	≤ 43 % *
Mikrokratzbeständigkeit	\leq MSR-A3
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Abriebbeständigkeit Verfahren A gemäß EN 13329	≥ 1.200 Zyklen
Stuhlrollenversuch	25.000 Zyklen, geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	große Kugel ≥ 1.200 mm
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Resteindruckverhalten	$\leq 0,20$ mm
Rutschhemmung	R10
Gleitwiderstand	DS
Formaldehydgehalt	E1
Dickenquellung	$\leq 18,0$ %
Wärmedurchlasswiderstand	0,10 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Pentachlorphenol (PCP)	≤ 5 ppm

* Referenzaufbau: 7 mm Laminatfußboden auf 3 mm PE-Schaum und 0,2 mm PE-Folie. Die ermittelte Raumschallverbesserung gibt die prozentuale Verringerung / Reduktion der Lautheitsempfindung bezogen auf die Referent an

Technisches Datenblatt

Deluxe KorkDesignböden

732 Sentivo^{SOFT}

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,22 m ²
Inhalte pro Palette	86,77 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	7 Stück
Pakete pro Palette	39 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1802102
------------	------------



Duo
Connect+

